Solvent System A

Point No.	Shear Rate	Viscosity	Std
	[1/s]	[Pa·s]	[Pa s]
1	0,1	0,196095	0,015155
2	0,14	0,158855	0,008795
3	0,197	0,120465	0,004235
4	0,276	0,0918835	0,0031635
5	0,387	0,068202	0,00036
6	0,544	0,051028	0,000516
7	0,763	0,037947	0,000654
8	1,07	0,0293755	0,0007425
9	1,5	0,0243905	0,0006015
10	2,11	0,021233	0,000802
11	2,96	0,018885	0,000617
12	4,15	0,0162085	0,0001545
13	5,82	0,0135005	0,0001195
14	8,16	0,0123795	0,0002525
15	11,5	0,0113825	0,0000275
16	16,1	0,0103125	0,0001195
17	22,5	0,00962365	0,0000254
18	31,6	0,0091689	0,0000189
19	44,4	0,0086912	0,0000215
20	62,2	0,00830875	0,0000474
21	87,3	0,00791885	0,00000655
22	123	0,007652	0,00000380
23	172	0,00741565	0,00000595
24	241	0,00719395	0,00000535
25	338	0,00701355	0,00000655
26	475	0,00679735	0,00000155
27	666	0,0066325	0,0000289
28	935	0,00643895	0,0000145
29	1310	0,00617935	0,0000290
30	1840	0,005797	0,0000396

Solvent System B

Point No.	Shear Rate	Viscosity	Std
Point No.	[1/s]	[Pa·s]	[Pa s]
1	0,1	8,3197	2,36831
2	0,14	6,08163	1,57901
3	0,197	4,7339	1,18922
4	0,276	3,6375	1,02353
5	0,544	2,2379	0,567332
6	0,763	1,72183	0,419162
7	1,07	1,32002	0,320954
8	1,5	1,00909	0,245036
9	2,11	0,764337	0,181324
10	2,96	0,578877	0,130768
11	4,15	0,43741	0,0902401
12	5,82	0,332143	0,0622533
13	8,16	0,255687	0,0442875
14	11,5	0,19882	0,0299536
15	16,1	0,15908	0,0218656
16	22,5	0,128233	0,0156238
17	31,6	0,105577	0,0114761
18	44,4	0,088045	0,0085252
19	62,3	0,0744077	0,00643275
20	87,3	0,0639763	0,00535103
21	123	0,0545773	0,00390837
22	172	0,0477203	0,00313036
23	241	0,042215	0,00255949
24	338	0,0375487	0,00190948
25	475	0,0339883	0,00159314
26	666	0,0309593	0,0012328
27	935	0,028504	0,00104373
28	1310	0,02645	0,00093929
29	1840	0,024585	0,00087229
30	2590	0,0229773	0,000864
31	3630	0,021312	0,00080302
32	5100	0,019641	0,00076115
33	7160	0,0180123	0,00076747
34	10100	0,016313	0,00069616